

EUVAL® BWS

BETONWERKSTEIN

REINIGUNG SCHUTZ UND PFLEGE

EUVAL BWS
BETONWERKSTEIN

Für die Reinigung, Schutz und Pflege empfehlen wir die Verwendung von Produkten mit einem neutralen pH Wert (von 7 bis 10), da es sich um ein säureempfindliches Produkt handelt.

ERSTREINIGUNG

Die Reinigung nach dem Verlegen ist sehr wichtig, um eine dauerhafte Schönheit zu gewährleisten und den hohen Gebrauchswert über viele Jahre zu sichern. Nach der Verlegung empfehlen wir, Zementreste und Verschmutzungen so schnell wie möglich zu entfernen. Eine unzureichende oder späte Erstreinigung kann das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Nach dem vollständigen Trocknen des Mörtels wird empfohlen, die Oberflächen mit einem speziellen Steinpflegemittel zu reinigen. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers, bevor Sie Steinpflegemittel verwenden.



IMPREGNIERUNG

Nach der Erstreinigung wird die Oberflächenimprägnierung empfohlen, um die Fleckbeständigkeit zu erhöhen und die Unterhaltsreinigung zu erleichtern. Vor der Verfugung und der Imprägnierung muss der BetonWerkStein unbedingt trocken sein, die vorherige Austrocknung der Eigen- und Fremdfeuchtigkeit ist unbedingt erforderlich. Wir empfehlen daher, für die Austrocknung nach der Verlegung und vor der Verfugung mit einer Frist von etwa 4 bis 6 Wochen zu rechnen. Diese Wartezeiten sind Richtwerte. Witterungs- und objektbedingt können sich diese Wartezeiten entsprechend verlängern. Vor der Imprägnierung wird eine weitere Grundreinigung mit anschließender Trocknungszeit von ca. 24 Stunden empfohlen, hierbei sind zwischenzeitlich neu angefallene Verschmutzungen restlos zu entfernen. Eine Imprägnierung des Materials vor dem Verlegen wird nicht empfohlen, da die Feuchtigkeit von Betonwerkstein und Mörtel / Kleber nicht gleichmäßig trocknen kann. Die möglichen Folgen der ungleichmäßigen Austrocknung von Feuchtigkeit können Farbunterschiede und Verformung (Schlüsselung) mit Rissbildung sein. Außerdem bringt eine werkseitige Imprägnierung der Bodenplatten mit sich, dass die Fugen unbehandelt bleiben und diese trotzdem nach Verlegung eine Behandlung benötigen.

REGELMÄßIGE UNTERHALTSPFLEGE

Zur allgemeinen täglichen Reinigung genügt warmes Wasser mit dem Zusatz von einem neutralen pH Reiniger ohne Pflegezusätze. Vermeiden Sie saure und alkalische Reinigungsmittel.

EUVAL® BWS
BETONWERKSTEIN DIN V 18500



WAS SIE GRUNDSÄTZLICH BEACHTEN MUSSEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig-, Wein, Zitronensaft, Sanitärreiniger (pH- Wert unter 7). Diese sind sauer und können die Oberfläche beschädigen. Auch hochalkalisch (pH-Wert >10) und lösungsmittelhaltige Produkte, sowie kratzende und scheuernde Behelfe können die Oberflächen schädigen.

REINIGUNGSPRODUKTE

Für die Reinigung, Schutz und Pflege, empfiehlt EUVAL die Verwendung von Produkten von: Möller Chemie, Lithofin und Fila. Wenden Sie sich direkt an Ihren Händler vor Ort, um die speziellen Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte für EUVAL Betonwekstein zu erhalten.

EUVAL® BWS
BETONWERKSTEIN

EURAGGLO SRL
EUVAL® BetonWerkStein

Via Domenico da Lugo 12, 37023 Lugo di Grezzana Verona Italy
info@euval.com - www.euval.com